

Ensayos

Carga vertical

Todos los modelos: 5 KN (5.000 kg): Ok. Febrero de 2017.

Los felpudos Basmat soportan una carga vertical de 5.000 kg sin deformarse.

Incendios

Métodos de ensayo: UNE-EN ISO 9239-1:11 y UNE EN ISO 11925-2:11. Febrero de 2017.

	Comportamiento al fuego	Producción de humos
Acabado textil polipropileno	B _{FL}	S1
Acabado textil poliamida	B _{FL}	S1
Acabado de cepillos	B _{FL}	S1
Acabado de goma / ABS	D _{FL}	S1

Resbaladidad

UNE-ENV 12633:2003

Resistencia al deslizamiento

Rd > 45

Clase 3